



**Restaurando Snc.** di Busni Arch. Gabriella e Pratelli Alberto

Scheda Informativa

ST. 5-25

**ROTAFIX TM3 moulding mortar**

## **Resina epossidica COLLA MODELLABILE**

### **COMPOSIZIONE**

Resina epossidica specifica per la riparazione di travi e capriate.

### **CAMPI D'IMPIEGO**

**Restauro di travi deteriorati, miglioramento di travi in legno.**

Riparazioni di falegnameria su travi di legno tenero, cornici di finestre in loco, sostituzione di travi deteriorati sia dia legno duro che tenero.

TM3 non è soggetta a ritiri, galleggia nell'acqua, è in grado di assorbire vernici e tinte dopo la sabbiatura.

Resistenza alla compressione:	4,5 N/mm <sup>2</sup>
Resistenza alla tensione:	11 N/mm <sup>2</sup>
Resistenza alla flessione:	27 N/mm <sup>2</sup>
Densità:	0.8

**Trattamenti di sagomatura e meccanici potranno essere effettuati 4-24 ore dopo l'inserimento.**

**TM3 continua ad agire, anche se più lentamente, a temperature inferiori ai 5 °C.**

### **CONSERVAZIONE**

Durata 12 mesi vincolata alla conservazione integra dell'imballo. Teme il gelo.

### **AVVERTENZE**

Mantenere in luogo coperto e asciutto.  
Non applicare a temperature inferiori a 5 °C e superiori a 35 °C.  
Teme il gelo.  
Irritante per gli occhi e per la pelle.

### **RESA**

TM3 miscelato avrà un volume pari a 5 litri, come riferimento, una confezione completa riempirà una cavità di 100 mm x 100 mm x 800 mm.

Si applica in maniera decisa dentro la cavità o apertura e compressa in una massa compatta a mano o con spatola. La sagomatura sarà effettuata dopo il trattamento iniziale. Si applica in spessori di 50 mm o più. Si liscia con spatola o pialletto.

### **CONFEZIONI**

**Codice 3420 conf. lt. 5 (2,5+2,5)**

TM3 bicomponente, in due differenti colori, fornito in contenitori separati, è di facile miscelazione. Pronto all'uso quando per effetto della miscelazione manuale si presenterà di un unico colore.

### **VOCE DI CAPITOLATO**

Restauro e ricostruzione di manufatti in legno con resina modellabile TM3, prodotte da **ROTAFIX**, con marchio registrato **RESIWOOD**.

Le presenti informazioni sono il risultato delle nostre esperienze ed operatività per l'ottenimento ottimale sul lavoro specifico; sarà pertanto cura e responsabilità di chi farà uso del prodotto di accertarsi della sua compatibilità con l'impiego previsto. L'azienda si assume unicamente la responsabilità del prodotto, mentre l'applicazione, l'impiego e la lavorazione sono di esclusiva responsabilità della clientela.